

# Műszaki adatlap

## ÁLTALÁNOS SZÓRHATÓ KONTAKTRAGASZTÓ

Csomagolás

Cikkszám

22 l túlnyomásos tartály

BPKATLRAG-22

### Leírás

A Xpert Atlas Általános szórható kontaktragasztó egy permetezhető kontaktragasztó, amely szintetikus gumialapú és már előre tölthető, hordozható, nyomás alatt álló tartályban van.



### Alkalmazás

Használat előtt rázza fel a tartályt legalább 30 másodpercig, hogy a ragasztó és a hajtógáz alaposan elkeveredjen. Először a pisztolyt csatlakoztassa a tömlőhöz, majd a tömlőt a tartályhoz. A csapot teljesen nyissa ki. A csapot csak a tartályok cseréjekor zárja el, hogy a tömlőben lévő ragasztó ne tudjon megszáradni. Állítsa be a szórópisztolyt a kívánt mennyiségű szórási tartomány eléréséhez. A ragasztómaradványokat ne távolítsa el azonnal; ezt csak egy új projekt megkezdése előtt végezze el. Ne használjon éles eszközöket a ragasztómaradványok eltávolításához. A tartály nyomás alatt áll. Védeni kell a napsugárzástól és nem szabad 40°C feletti hőmérsékletnek kitenni. Biztonsági okokból minden részben töltött tartályt teljesen zárjon le szállítás előtt.

### Anyagszükséglet

Némely felület egyenetlen és porózus, ezért több anyag szükséges, míg a simább és kevésbé porózus aljzatok kevesebb anyagfelhasználást eredményeznek. A nagyon porózus aljzatokra (szőrös deszkázat, beton falazóelem) ragasztót két rétegben kell felvinni, hogy biztosítsuk a tökéletes tapadást. Ezt úgy lehet eldönteni, ha egy kis darab szigetelőlemez ragaszt a porózus aljzatra és ellenőrzi a tapadószilárdságot. A ragasztó alkalmazásához szükséges egy speciális szórópisztoly, valamint egy tömlő, amely maximális mozgásszabadságot biztosít a tartály mozgatása nélkül.

### Tárolás

A Xpert Atlas Általános szórható kontaktragasztó eredeti, fel nem nyitott csomagolásban legfeljebb 12 hónapig tárolható, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

### Szín

Sárga / fehér.

### Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztótermékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében. Nyomás alatti tartály. Védeni kell a napsugárzástól és nem szabad 40°C feletti hőmérsékletnek kitenni.

## Tulajdonságok

Közvetlenül használatra kész, mobil rendszer	Könnyen alkalmazható
A tetőn nem szükséges áram vagy kompresszor	Erős, megbízható és tartós tapadást biztosít
A nyomás alatti tartály szinte teljesen kiüríthető	Nincs ragasztóvesztés

## Felület előkészítés

A ragasztandó felületnek, tisztának, száraznak és éles sarkoktól, laza és idegen anyagoktól, olajtól, zsírtól és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Amennyiben szükséges, a felületet kefével vagy egy tiszta ronggyal meg kell tisztítani. A ragasztó felvitele előtt távolítsa el minden nedvességet vagy szennyeződést a felületről. Felhasználás előtt tartsa a ragasztót szobahőmérsékleten (15°C – 25°C), ha az hosszabb ideig 15°C alatti vagy 25°C feletti hőmérsékletnek volt kitéve. Ezáltal a ragasztó visszanyeri megfelelő viszkozitását. Használat előtt a palackot meg kell görgetni vagy rázni, ha az utóbbi két hónapban nem mozgatták, hogy az összetevők kellőképp keveredjenek. A ragasztás megkezdése előtt tesztelje a ragasztót egy kis darab gumilemezen, hogy ellenőrizze színének és textúrájának állagát.

## Kivitelezés

1. A felületnek és az anyagoknak száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Bizonyos hőmérséklet- és páratartalom-értékek esetén a ragasztón kondenzáció képződhet. Ilyen esetben ne helyezze rá a Xpert Atlas EPDM membránt a ragasztóval lefújta felületre, várja meg a szárazabb körülményeket és magasabb hőmérsékletet, mielőtt újra elkezdi a folyamatot.
2. Vigye fel a Xpert Atlas Általános szórható kontaktragasztót a felületre és a membránra egyaránt a szórópisztoly segítségével.
3. Az aljzat és a szórófej közötti ideális távolság 25 – 30 cm. Igyekezzen a megfelelő mennyiségű ragasztót egyetlen rétegben felvinni és kerülje a ragasztó felhalmozódását.
4. Hagyja a Xpert Atlas Általános szórható kontaktragasztót addig száradni, amíg érintésre száraznak nem tűnik (nem tapad az ujjhoz, általában kevesebb, mint 20 perc). A száradási idő a környezeti hőmérséklettel és páratartalomtól függően változhat.
5. Amikor a Xpert Atlas Általános szórható kontaktragasztó már nem nedves és kéz háttával érintve nem képez szálat, a két oldalt össze lehet illeszteni. Ezután nyomja össze erősen a membránt a felülettel.

## Felhasználási korlátozások

- Ne használja sima PVC-re, új bitumenre, illetve olyan bitumenre, amelynek lágyuláspontja < 85°C.
- A talkum, por, olaj, jég, hó vagy nedves körülmények gátolják a megfelelő tapadást. A termék helyes telepítéséhez a felületek tiszták és szárazak legyenek.
- Ne alkalmazza kedvezőtlen szélviszonyok mellett.

## Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Rendkívül gyúlékony. Tartsa távol lehetséges tűzforrástól tárolás és felhasználás során. Használat közben tilos a dohányzás. Csak professzionális felhasználásra. Csak jól szellőző helyiségben használja. A túlnyomásos tartályokat tilos olyan helyen tárolni, ahol sérülés vagy kilyukadás érheti. A tartályok nem alkalmasak utántöltésre. Ne szerelje szét a szórópisztolyt és ne módosítsa. Kerülje a ragasztó hosszas érintkezését a bőrrel. Csak szakszerű felhasználásra. Tartsa távol gyermekektől. Védje a környezetét a ragasztó „túlszórásától”. Ez vonatkozik az alábbiakra, de nem csak az épület, amelynek tetején a szigetelőlemez ragasztása történik, közelében parkoló autók; a tetőn lévő légbefúvók / légelszívók, HVAC egységek, lefolyók, vészkijáratok, felülvilágítók és ablakok, és minden más tárgy vagy személy, amely háttére lehet a ragasztóval történő beszórásnak.

## Műszaki adatok

	Jellemző értékek
Illat	Aromás
Szín	Sárga / fehér
Sűrűség	0,82 g/cm <sup>3</sup> ± 0,05
Felhordási mennyiség	150 g/m <sup>2</sup> mindkét oldalon
Hajtógáz	5.9 kg
Ragasztóanyag	9.6 kg, 38% szárazanyag-tartalommal

MEGJEGYZÉS: A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációknak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy teszteket végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetészerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

GARANCIA: A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a tesztek a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT. Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.