

Műszaki adatlap

ERŐSÍTETT HAJLATRÖGZÍTŐ SZALAG

Csomagolás

15.24 cm x 30.5 m / tekercs, 2 tekercs / karton

Cikkszám

BPKATLRPS-1530

Leírás

A Xpert Atlas Erősített hajlatrögzítő szalag egy megerősített EPDM membrán szalagból áll, amelyet egy 35 mil vastag, EPDM-alapú, nyomásérzékeny (öntapadó) ragasztószalaggal laminálnak össze. A 6" (15,24 cm) széles megerősített EPDM membrán egyik szélén egy 3" (7,62 cm) széles öntapadó szalag található. A ragasztószalag vulkanizált gumi alapú öntapadó ragasztóból készül, amely OEM-minőségű teljesítményt biztosít az egyrétegű EPDM tetőszigetelések felújítási projektekhez.



Alkalmazás

A Xpert Atlas Erősített hajlatrögzítő szalagot úgy tervezték, hogy áttörésmentes rögzítést biztosítson a Xpert Atlas EPDM membrán számára kavicsolt (ballasztolt), teljes felületén ragasztott és mechanikusan rögzített tetőrendszerekben.

Tárolás

A terméket eredeti, bontatlan csomagolásában, 4°C és 43°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A termék eltarthatósága megfelelő tárolás esetén 24 hónap.

Szín

Fekete.

Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztó termékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében.

Tulajdonságok

Gyors és egyszerű telepítés

Rögzítés a membrán átfúrása nélkül

Megakadályozza a membrán hajlati kidomborodását

Nem igényel lánghegesztést vagy folyékony ragasztót

Előnyök

Idő- és munkaerő megtakarítás

Minimalizálja a szivárgás lehetőségét

Hosszabbítja a membrán élettartamát

Fokozott biztonság

Felület előkészítés

Minden munkafelület legyen tiszta, száraz, és mentes a szennyeződésektől, portól, törmeléktől, olajoktól, nem tapadó bevonatoktól, károsodott membrántól és egyéb szennyeződésektől, amelyek a felület nem megfelelő minőségéhez vagy egyenetlenségéhez vezethetnek.

Kivitelezés

1. Helyezze a Xpert Atlas Erősített hajlatrögzítő szalagot vízszintesen vagy függőlegesen a hajlati szögben úgy, hogy az előre felvitt ragasztószalag vízszintes helyzetben legyen és felfelé nézzen.
2. Szerelje fel az illesztési rögzítő alátéteket és csavarokat legfeljebb 30,5 cm távolságra egymástól. A Xpert Atlas EPDM lemezen található jelöléseket használja útmutatóként a rögzítők pontos elhelyezéséhez.
3. Tisztítsa meg a Xpert Atlas EPDM alapmembrán azon részét, amelyet a Xpert Atlas Erősített hajlatrögzítő szalag-ra fognak ragasztani.
4. Vigyen fel Xpert Atlas Kellősítő / Alapozót a Xpert Atlas EPDM alapmembrán azon részére, amely a megerősített peremsávhoz kerül, a mellékelt dörzslap segítségével. Dörzsölje körkörös mozdulatokkal a membránt.
5. Hagyja a Xpert Kellősítő / Alapozót kézre száradni, jellemzően kevesebb, mint 20 perc alatt. A száradási idő a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól is függ.
6. Amint a Xpert Kellősítő / Alapozó megszáradt, azonnal helyezze fel a Xpert Atlas EPDM membránt. Távolítsa el a védőfóliát, helyezze a Xpert Atlas EPDM membránt a Xpert Atlas Erősített hajlatrögzítő szalagra, és kézzel nyomja rá.
7. A védőfólia eltávolítása után erősítse meg a szalag tapadását Kézi szilikongörgő használatával.
8. Óvatosan húzza vissza a Xpert Atlas EPDM membránt a ragasztószalag vonaláig, hogy a nem ragasztott részt felfedje. Vigye fel az EPDM gyártó által javasolt ragasztót a parapet falra, a felfedett, mechanikusan rögzített részre a Xpert Atlas Erősített hajlatrögzítő szalagon és az membrán alsó felületére.
9. Miután a ragasztó megszáradt, hengerezze át a membránt a teljes felületen, hogy 100%-os tapadás jöjjön létre a magasságváltozásnál és a hajlatokban.

Felhasználási korlátozások

- Nem használható mechanikai rögzítés nélkül.
- Nem alkalmazható PVC / TPO membránnal.
- A talkum, por, olaj, jég, hó vagy nedves körülmények gátolják a megfelelő tapadást. A termék helyes telepítéséhez a felületek tiszták és szárazak legyenek.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

Műszaki adatok

	Jellemző értékek	Vizsgálati módszer
Alapkomponens (fedőréteg & öntapadó szalag)	EPDM	FTIR
Szín (fedőréteg & öntapadó szalag)	Fekete	Vizuális
Húzószilárdság	10 pli @ 70°F (21°C)	ASTM D 413

Nyírószilárdság	20 psi @ 70°F (21°C)	ASTM D 816
Ridegségi hőmérséklet	-50°F (-46°C)	ASTM D 746

MEGJEGYZÉS: A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációknak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy teszteket végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetésszerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

GARANCIA: A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a teszteket a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT. Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.